

HOJA TÉCNICA**TECHNICAL DATA SHEET****EXAL H****MINERALOGÍA¹**Sepiolita
(Libre de asbestos)SEPIOLITA > 60 %
OTRAS ARCILLAS < 30 %
(Principalmente montmorillonita)Aditivo E-562
Nº de fabricante ESP 2800022 A**COMPOSICIÓN QUÍMICA¹**

Silicato magnésico hidratado

**DOSIFICACIÓN MÁX. RECOMENDADA
Y UTILIZACIÓN**En toda clase de piensos, al 2 % máx.
En premezclas, como soporte inerte**PRESENTACIÓN**En sacos de 20 kg, paletizado y protegido con film
En big bags de 1.200 kg, con/sin palet
A granel**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO**

Protegido del sol y de la lluvia

MINERALOGY¹Sepiolite
(Asbestos free)SEPIOLITE
OTHER CLAYS
(Mainly montmorillonite)Additive E-562
Manufacturer number**CHEMICAL COMPOSITION¹**

Hydrous magnesium silicate

**RECOMMENDED DOSAGE
AND UTILISATION**Max. 2% in all feedings
In premix, as inert support**DELIVERY**In 20 kg bags, pallet wrapped with film
In 1.200 kg big bags with/without pallet
In bulk**STORAGE CONDITIONS**

Keep out from the sunlight and rain

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS
PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES

Color Crema claro/Light cream Colour
 Apariencia Polvo fluido/Free-flowing powder Appearance

	Valores típicos¹ Typical values¹	Especificaciones² Specifications²	
Humedad (%)	8	8 ± 3 Moisture
Densidad Aparente (gr./l)	700	700 ± 50 Bulk density
pH	8'7	 pH
Absorción de agua (%)	150	 Water absorption

**DISTRIBUCIÓN GRANULOMÉTRICA
 POR TAMIZADO EN SECO**
**PARTICLE SIZE DISTRIBUTION
 BY DRY SIEVING**

VALORES TÍPICOS¹ TYPICAL VALUES	ASTM	%	ESPECIFICACIONES² SPECIFICATIONS	AST M	%
Residuo en/Residue on 0'6 mm	30	1'1	Residuo en/Residue on 0'60 mm	30	< 5
Inferior a /Finer than 0'125 mm	< 120	3'3	Inferior a/Finer than 0'125 mm	< 120	< 8

**CONSUMIR PREFERENTEMENTE ANTES DE
 CINCO AÑOS DESDE SU EXPEDICIÓN**

**CONSUME BEST BEFORE FIVE YEARS
 FROM SHIPPING DATE**

¹ Estos datos corresponden a análisis medios de nuestros productos.

¹ These data are an average analysis of our products.

² Aplicable al conjunto del lote.

² Applicable to the whole batch.