

HOJA TÉCNICA
TECHNICAL DATA SHEET

SPLF ELITE

MINERALOGÍA

 Sepiolita > 85 %
 (Libre de asbestos)

MINERALOGY

 Sepiolite
 (Asbestos free)

 Aditivo E-562
 N° de fabricante ESP 2800022 A

 Additive E-562
 Manufacturer number

COMPOSICIÓN QUÍMICA¹

Silicato magnésico hidratado

CHEMICAL COMPOSITION¹

Hydrrous magnesium silicate

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS
PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES

 Color Crema claro/Light cream Colour
 Apariencia Granular fino/Fine granular Appearance

	Valores típicos ¹ Typical values ¹	Especificaciones ² Specifications ²	
Humedad (%)	16	< 18 Moisture
Densidad Aparente (g/l)	570	 Bulk density
Inferior a 44 micras, en seco (%).	14		Finer 44 microns (dry sieving)
Residuo en 44 micras, en húmedo (%)	5'6	< 17	Residue 44 microns (wet sieving)

DOSIFICACIÓN Y APLICACIÓN

 Dosis recomendada: 0'5 % de la dieta
 Dosis máxima: 2% de la dieta
 Ajustar según condiciones de trabajo: 0,2 – 1%

DOSAGE AND APPLICATION

 Recommended dosage: 0.5 % of the diet
 Maximum dosage: 2 % of the diet
 Adjust according to working conditions: 0.2 – 1%

PRESENTACIÓN

En sacos, paletizado y protegido con film

PRESENTATION

In bags, pallet wrapped with film

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Protegido del sol y de la lluvia

STORAGE CONDITIONS

Keep out from the sunlight and rain

CONSUMIR PREFERENTEMENTE ANTES DE UN AÑO DESDE SU FABRICACIÓN
CONSUME BEST BEFORE ONE YEAR FROM MANUFACTURING DATE
¹ Estos datos corresponden a análisis medios
² Aplicable al conjunto del lote.

¹ These data are an average analysis
² Applicable to the whole batch.